

Onsemiro

- Rengør overfladen grundigt for gammel maling m.m., så du har et fast og rent underlag.
- Omrør/omryst produktet grundigt i mindst 4-5 minutter. Produktet indeholder keramiske dele, som kommer til overfladen når det står. Produktet kan fortyndes med vand: 1,5 ltr. pr. spand med 18 ltr. ved maling med pensel eller rulle. Har du modtaget et omhældt produkt, er det allerede tyndet op med passende mængde vand og du skal ikke tilføje mere vand, da produktet så kan miste sin effekt.
- Påfør 2 lag på indvendige vægge, ca. 0,6 mm ved færdig behandling. (35 m²/spand)
- Anden påføring kan ske efter 2-4 timer. Sørg for god ventilation under arbejdet.
- Der skal være over 5 grader og under 65% luftfugtighed ved arbejdet.
- Rengøring af pensler m.v. kan klares med vand.
- Malingen giver en grovere struktur på væggen end traditionel maling.
- Grundet indholdet af bl.a. keramik i malingen, modstår den snavs og skimmelsvamp. Malingen er diffusionsåben og kan benyttes i let fugtige omgivelser. Der vil opleves en renere væg og deraf også renere indeklima. Ved 3 lag, vil malingen ligeledes virke lyddæmpende i et rum.

Datablad kan hentes på www.skadeteknik.dk